

Kiehl-Eco-Refresher

Wasserbasiertes filmbildendes Holzpflegeöl

Produkt-Code: Ö10 / GH0

Eigenschaften

Weltweit einzigartige Neuentwicklung, zum Patent angemeldet. Betont die Farbgebung je nach Holzart (anfeuernd). Matt aufdickend, unparfümiert, pigmentfrei, sauerstoffhärtend, diffusionsoffen, polierbar. Leicht zu verarbeiten, filmbildend, hohe Füllkraft, begehbar nach ca. 2 Stunden und wischbar nach ca. 2 Tagen. Erfüllt die DIN EN 71-3 (Schwermetallfreiheit). Lösemittelfrei. Nach der Aushärtungszeit ist eine Weiterpflege mit Kiehl-Legnudur möglich.

Produktzusammensetzung

Pflanzliche Ölkomponenten, Wachse, nichtionische Tenside < 5%, schwermetallfreie Trockenstoffe. pH-Wert (Konzentrat): ca. 8

Anwendungsbereich

Zur Pflege aller europäischen Holzarten. Bei rohen Exotenholzern ist eine Verträglichkeitsprüfung durchzuführen. Zum Basisölen bzw. Nachölen aller Echtholzflächen, z.B. Parkett, Dielen, Pflaster, Industrieparkett, UV-geöltes Parkett, Treppen, OSB-Platten, Leimholz, etc. Nicht anwendbar auf versiegelten, beschichteten, gewachsenen Holzoberflächen.

Anwendung

Eine einwandfreie Haftung und Optik ist nur auf fett-, wachs-, silikon-, staubfreien und unbeschichteten Flächen gewährleistet. Die Bodentemperatur muss zwischen 10° C und 25° C liegen. Gut aufschütteln.

Basisölen von rohen Echtholzflächen: Eine detaillierte Anleitung ist auf Anfrage erhältlich.

Nachölen: Strapazierte Holzflächen müssen zunächst mit der maschinellen Trockenreinigung (Einscheibenmaschine, Saugkranz, Sauger, Kiehl-Legnopad) gesäubert werden. Dabei die Maschine spiralförmig bewegen, bis die Oberfläche gleichmäßig gereinigt ist, sich der oberflächlich eingelagerte Schmutz aus den Poren gelöst hat und sich eine gleichmäßige Optik eingestellt. Anschließend den nicht abgesaugten Feinstaub mit Feuchtreinigungstüchern abnehmen.



Verarbeitung: Unverdünnt anwenden. Ca. 200ml auf den gereinigten Boden geben und sofort mit dem Wischwiesel oder Flachmopp in überlappenden Bahnen auf ca. 10m² gleichmäßig dünn verteilen. Es sind je nach Oberflächenbeschaffenheit 1-2 Aufträge im Abstand von 2 Stunden notwendig.

Polieren: Die Ölschicht kann bis zu 24 Std. nach dem Abtrocknen durch Polieren mit einer Einscheibenmaschine (ca. 150 – 1000 U.p.M) und Multi-Disc verdichtet und auf Glanz gebracht werden. Für die nicht sachgemäße, fachgerechte Anwendung und daraus entstehenden Schäden kann keine Haftung übernommen werden.

Reinigungsmittel für Arbeitsmaterial: Wasser



Hinweis: Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Angebrochene Gebinde zügig aufarbeiten. Eintrocknete Produktreste über Restmüll entsorgen. Flüssige Produktreste über örtliche Sammelstellen entsorgen. Gebinde nach Gebrauch sofort verschließen. Auf Basis nachwachsender Rohstoffe. Verpackungsmaterial ist recyclebar. Weitere Angaben zu den Gründen für die Vergabe der Blume an dieses Erzeugnis finden Sie auf der Website <http://www.ecolabel.eu>.



Holz- und Parkettpflege

Verbrauch pro qm

Basisölen: ca. 50 ml/m² abhängig von der Saugfähigkeit der Holzoberfläche
Nachölen: ca. 20ml/m², abhängig von der Saugfähigkeit der Holzoberfläche

Kein Verbraucherprodukt nach 1999/44/EG Art. 1!

Verpackung

2 x 5 Liter im Karton

Art.-Nr. j 22 16 05

Vor Frost schützen!

